

**Naam bedrijf**

PAVECARE

**Adres**

Loperweg 48

6101 AE

Echt

**Tel**

+31850655749

**pave care**

*eenvoud in onderhoud*

Doelsamenstelling	ZOEAB
Zeefmaat [mm]	Door zeef [%]
C5,6	100,0
C4	99,5
3,15	97,5
2,8	92,5
2,0	57,0
1,0	28,0
0,5	17,0
0,063	5,5

<b>Bitumenpercentage "in"</b>	7,0
-------------------------------	-----

Bouwstoffen	ZOEAB
Steen	Diabas 1/3
Zand	Gewassen Granodioriet 0/2
Bitumen	Gemodificeerde bitumenemulsie Esha
Additieven	Cement CEM 1 Portland

Mengseleigenschappen	Eis	Mengsel
Holle ruimte bij 7,0 bitumen [%]	Vmin 25	> 25
Dichtheid mengsel [kg/m3]	DV	2482
Dichtheid proefstuk [kg/m3]	DV	1840

Functionele eigenschappen	Gemeten door d.d.	Minimale / max meetwaarde
Stroefheid	Aveco De Bondt 2-9-2017	0,50 0,54
Remvertraging	Aveco De Bondt 2-9-2017	5,52 5,85